

Техническая информация

СИСТЕМА ДАЛЬТОРИМ IS-1

Пенополиуретановые системы для изготовления уплотнительных колец и торцевых дисков воздушных фильтров автомобилей

ТУ 2226-200-10861980-2015

Описание и основные свойства

Двухкомпонентные системы для производства эластичных микроячеистых пенополиуретанов.

Состав систем

Системы представляют собой композиции из двух компонентов.

компонент «1» - смесь полиэфирполиолов и функциональных добавок.

компонент «2» - изоцианатный преполимер на основе дифенилметандиизоцианата (МДИ).

компонент	система Дальторим			
	IS-1	IS-1 2004	IS-1 9004	IS-1 5013
компонент «1»	полиол Дальторим IS-1	полиол Дальторим IS-1 2004	полиол Дальторим IS-1 9004	Полиол Дальторим IS-1 5013
компонент «2»	Изоцианатный компонент IS-001			

Комплектность и упаковка

компонент «1»: 200 кг (нетто) в металлических бочках, объемом 216,5 л;

компонент «2»: 240 кг (нетто) в металлических бочках, объемом 216,5 л.

Основные свойства

Показатель	Значение				Метод испытания
компонент 1					
	Дальто- рим IS- 1	Дальто- рим IS-1 2004	Дальто- рим IS-1 9004	Дальто- рим IS-1 5013	
Внешний вид	вязкая жидкость				по ТУ
Цвет	белый	оранже- вый	чёрный	синий	по ТУ
Массовая доля воды, %	≤ 0,6				ГОСТ 14870
Динамическая вязкость при 25°С, мПа·с	1150 ± 150				ГОСТ 25276
Плотность при 25°С, г/см³	1,03 ± 0,02				ГОСТ 31992.1
Показатель	Значение				Метод испытания

компонент 2		
Внешний вид	однородная жидкость коричневого цвета без механических включений; допускается опалесценция	по ТУ
Массовая доля изоцианатных групп, %	29,0 ± 0,5	по ТУ

Технические характеристики систем*

Показатель	Значение	Метод испытания
Соотношение компонентов «1» и «2», масс. (для «теста в стакане»)	100:32	
Время старта, с	24 ± 2	по ТУ
Время гелеобразования, с	68 ± 5	по ТУ
Время подъёма пены, с	99 ± 6	по ТУ
Плотность свободной пены, кг/м ³	315 ± 15	по ТУ
Структура на горизонтальном срезе	мелкая однородная; не допускается наличие раковин	

* при температуре испытаний (21±1)°C.

Основные области применения

Системы предназначены для изготовления уплотнительных колец и торцевых дисков воздушных фильтров автомобилей.

Рекомендации по применению

Оборудование	заливочная машина любого типа, работающая по двухкомпонентной схеме
Оптимальное массовое соотношение компонентов полиол/изоцианат	100:32
Температура компонентов, °C	20 - 25
Время извлечения из формы, мин.	5 - 7
Для получения мелкоячеистой структуры необходимо ввести в компонент «1» перед переработкой 3-5 % мельчайших частиц воздуха.	

Гигиеническая характеристика

Компонент «1» - малоопасная по степени воздействия на организм продукция (ГОСТ 12.1.007). Вызывает слабое раздражение кожи и раздражение слизистой оболочки глаз. Может вызывать аллергическую реакцию при контакте с кожей и оказывать негативное воздействие на репродуктивную функцию. Горючая жидкость. Может загрязнять объекты окружающей среды.

Компонент «2» - чрезвычайно опасная по степени воздействия на организм продукция (ГОСТ 12.1.007). Может быть смертельной при вдыхании. Вызывает раздражение кожи и выраженное раздражение слизистой оболочки глаз. При вдыхании и контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию и возможно оказывать негативное воздействие на репродуктивную функцию. Горючая жидкость. Может загрязнять объекты окружающей среды.

Меры безопасности

Системы Дальторим IS-1 не содержат легковоспламеняющиеся вещества. При применении систем запрещается курить, применять неисправное электрооборудование, открытый огонь. Персонал, работающий с системами, должен быть обеспечен спецодеждой, защитными очками и перчатками, а также проинструктирован о мерах безопасности. Работы с применением систем производить в помещениях, оборудованных принудительной вентиляцией. Не допускать попадания компонентов систем на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании компонентов систем в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. При попадании компонентов систем на открытые участки кожи необходимо удалить загрязнение ватным тампоном и промыть загрязненное место теплой водой с мылом. Утилизация использованной упаковки, твердых и жидких отходов осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Условия транспортировки и хранения

Транспортировка и хранение компонентов систем должны осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 9980.5. Перевозка систем может осуществляться всеми видами транспорта крытого типа. Рекомендуемый температурный диапазон для транспортировки и хранения: не ниже +5°C и не выше + 30°C. Повышенная вязкость и частичная кристаллизация компонентов при температурах ниже 0°C не приводят к необратимому изменению их свойств и ухудшению качества. После транспортировки или хранения при отрицательных температурах системы следует выдерживать в теплом сухом помещении в течение суток перед применением. Открытую упаковку с остатками компонентов систем хранить для последующего применения ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Срок годности компонентов: 6 месяцев (в сухом отапливаемом помещении в закрытой оригинальной упаковке).

По истечении гарантийного срока хранения компоненты систем подлежат проверке на соответствие требованиям ТУ и, в случае их соответствия, могут быть использованы по назначению.

Производитель не несёт ответственность за последствия несоблюдения потребителем технических рекомендаций, в том числе связанных с тем, что потребитель не ознакомился с листами технической информации и инструкциями по применению материалов.

Сведения, приведенные в настоящем листе технической информации, соответствуют времени его издания. Производитель оставляет за собой право изменять технические показатели без ухудшения качества в ходе технического прогресса и по причинам, связанным с развитием производства. Компания не может указать все возможные условия применения материалов, поэтому потребитель несёт ответственность за определение пригодности данного продукта для конкретных условий применения.

Приведенные в листах технической информации рекомендации по применению требуют опытной проверки у потребителя, т.к. вне контроля производителя остаются условия послепродажного хранения, транспортировки и применения продукции, особенно, если совместно используются материалы других производителей.

Настоящая информация является собственностью АО «Хантсман-НМГ». Полная или частичная перепечатка данного текста в других печатных изданиях без разрешения компании запрещена.

АО «Хантсман-НМГ»
249032, Россия,
Калужская область,
г. Обнинск,
Киевское шоссе, 110 км
тел/факс: +7 484 399-34-44
www.huntsman-nmg.com

