



HUNTSMAN
Enriching lives through innovation

Информация о продукте

DALTOFOAM TA® 34458

Полиольная смесь

ОПИСАНИЕ

DALTOFOAM TA 34458 представляет собой полиольную смесь, разработанную для использования в комбинации с SUPRASEC 5005 или 5025 при производстве пенополиуретана для изоляции бытовых холодильников.

DALTOFOAM TA 34458 разработан для применения смеси циклопентана и изопентана в соотношении 70/30 в качестве вспенивателя. Использование других углеводородов следует согласовать с техническим отделом Хантсман.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр	Значение	Ед. Изм.	Метод
Физическое состояние	жидкость		
Плотность (20 °C)	1,08	г/см³	PU/SPG-1
Вязкость (20 °C)	6100	МПа с	PU/VIS-1

ТИПИЧНАЯ РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

Пена, произведенная в лабораторных условиях, будет иметь реакционную способность и плотность свободной пены, указанной в следующей таблице.

	Стакан	Ед. Изм.
Daltofoam TA 34458	13,1	гр.
Циклопентан*	1,47	гр.
Изопентан	0,63	гр.
Suprasec 5005 / 5025	20,3	гр.
Время старта	7	сек
Время нитеобразования	56	сек
Плотность свободного вспенивания	22,7	кг/м ³

*так же допускается применение чистого циклопентана.

ТИПИЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕРАБОТКИ

Для обеспечения оптимальной реакционной способности и вязкости компонентов перед переработкой необходимо довести температуру компонентов до уровня (20-25 °C). Реакционные параметры и плотность свободного вспенивания может варьироваться в зависимости от интенсивности перемешивания и температуры компонентов.

Рекомендуется применение машины высокого давления (130-180 бар)

Температура форм 35-45°C

	Значение	Ед. Изм.
Daltofoam TA 34458	100	Вес. ч
Циклопентан/изопентан	16	Вес. ч
Suprasec 5025	155	Вес. ч

ХРАНЕНИЕ

DALTOFOAM TA 34458 гигроскопичен и должен храниться в плотно закрытой упаковке. Бочки должны быть защищены от воды, мороза и прямых солнечных лучей. При правильных условиях хранения (температура 15-25 °C) в плотно закрытых контейнерах срок годности составляет 6 месяцев.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЗДОРОВЬЯ

Ознакомьтесь с паспортом безопасности перед использованием продукта.

Просим присыпать Ваши запросы по адресу ближайшего торгового центра фирмы Huntsman Polyurethanes или по адресу: Huntsman (Europe) BVBA, Everslaan 45, Everberg, B-3078, Belgium

Тел./FAX: Tel: +32 2 758 92 11 Fax: +32 2 759 55 01 Адрес Вашего ближайшего технического центра: Huntsman (Italy) Srl, Via Mazzini 58, 21020 Ternate, Italy Тел./FAX: 39-0332-941-111

Изготовление полиуретановых материалов и вспененных полимерных материалов защищено патентами и заявками на получение патентов; Настоящее издание не предоставляет права на осуществление запатентованных технологических процессов.

Информация и рекомендации, содержащиеся в настоящем издании, полностью отражают наши знания о продукте на сегодняшний день и считаются точными на момент публикации. Ничто в данном издании не должно истолковываться как гарантия, явно выраженная или подразумеваемая. При всех обстоятельствах ответственность за правильное определение степени применимости такой информации или самого продукта для конкретной цели пользователя лежит на самом пользователе.