



## Информация о продукте

# DALTOFOAM TD® 43210

Полиольная смесь

## ОПИСАНИЕ

DALTOFOAM TD 43210 представляет собой полиольную смесь, разработанную для использования в комбинации с полимерным изоцианатом на основе MDI ( Полимерный МДИ) при производстве торгового холодильного оборудования. Вспенивание происходит за счет двуокиси углерода, выделяющейся при реакции изоцианата с водой. DALTOFOAM TD 43210 не содержит ингредиентов, разрушающих озоновый слой. DALTOFOAM TD 43210 разработан для достижения высокого качества поверхности и отличных физико-механических свойств.

## ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр	Значение	Ед. Изм.	Метод
Физическое состояние	Жидкость		
Плотность (20 °C)	1,08	г/см <sup>3</sup>	PU/SPG-1
Вязкость (20 °C)	760	мПа с	PU/VIS-1
Температура вспышки	>61	°C	ASTM D93

## ТИПИЧНАЯ РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

Пена, произведенная в лабораторных условиях (перемешивание 2000 об/мин в течение 8 секунд), при температуре компонентов 20°C будет иметь реакционные параметры и плотность свободной пены, указанные в следующей таблице.

Метод Huntsman ATP 01 для теста в стакане.

	Стакан	Ед. Изм.
Daltofoam TD 43210	16,0	вес. ч.
Полимерный МДИ	23,2	вес. ч.
Время старта	20	Сек
Время нитеобразования	132	Сек
Плотность свободного вспенивания	31,9	кг/м <sup>3</sup>

## ТИПИЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕРАБОТКИ

Для обеспечения оптимальной реакционной способности и вязкости компонентов перед переработкой необходимо довести температуру компонентов до уровня (20-25 °C). Реакционные параметры и плотность свободного вспенивания может варьироваться в зависимости от интенсивности перемешивания и температуры компонентов.

Рекомендуемая температура пресса 38-42 °C

	Значение	Ед. Изм.
Daltofoam TD 43210	100	Вес. ч
изоцианат (Polymeric MDI)	145	Вес. ч
Время старта	13-17	сек
Время нитеобразования	111-126	сек
Плотность свободного вспенивания	21-28	кг/м <sup>3</sup>

## ХРАНЕНИЕ

DALTOFOAM TD 43210 гигроскопичен и должен храниться в плотно закрытой упаковке. Бочки должны быть защищены от воды, мороза и прямых солнечных лучей. При правильных условиях хранения (температура 5-30 °C) в плотно закрытых контейнерах, срок годности составляет 6 месяцев.

## ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЗДОРОВЬЯ

Ознакомьтесь с паспортом безопасности перед использованием продукта.

Просим присыпать Ваши запросы по адресу ближайшего торгового центра фирмы Huntsman Polyurethanes или по адресу: Huntsman (Europe) BVBA, Everslaan 45, Everberg, B-3078, Belgium  
Тел./FAX: Tel: +32 2 758 92 11 Fax: +32 2 759 55 01 Адрес Вашего ближайшего технического центра: Huntsman (Italy) Srl, Via Mazzini 58, 21020 Ternate, Italy Тел./FAX: 39-0332-941-111  
Изготовление полиуретановых материалов и вспененных полимерных материалов защищено патентами и заявками на получение патентов; Настоящее издание не предоставляет права на осуществление запатентованных технологических процессов.  
Информация и рекомендации, содержащиеся в настоящем издании, полностью отражают наши знания о продукте на сегодняшний день и считаются точными на момент публикации. Ничто в данном издании не должно истолковываться как гарантия, явно выраженная или подразумеваемая. При всех обстоятельствах ответственность за правильное определение степени применимости такой информации или самого продукта для конкретной цели пользователя лежит на самом пользователе.